EUROCOLOR FLEX

Mortero para el sellado de juntas de 0 a 16 mm de grosor. Colores intensos y permanentes.

Preparación de las juntas:

- Las juntas deben estar limpias y sin polvo.
- La temperatura ambiental debe estar entre +5ºC y +35ºC.
- Dejar 24 horas entre el pegado de la cerámica y el rejuntado.
- En verano, cuando haga mucho calor debemos remojar con agua las juntas, antes de empezar el rejuntado.

Preparación de la mezcla:

- Mezclar 6,8 lts. de agua con 25 Kg de **EUROCOLOR FLEX**, ó mezclar 1,36 lts. de agua con 5 Kg de **EUROCOLOR FLEX**.
- Mezclar con un taladro eléctrico y un batidor.
- Mezclar demasiado rápido provocará que aparezcan burbujas en la superficie de las juntas.
- Mezclar demasiado lento o a mano, provocará que el pigmento que dá el color a la pasta no se distribuya bien y en el futuro la junta podría desteñir.
- Mezclar bien y dejar reposar la mezcla durante 2 minutos.
- Volver a re-mezclar con el mezclador eléctrico.
- Ya tenemos la pasta lista para aplicarla.

ATENCIÓN

EUROCOLOR FLEX no debe usarse:

- Para juntas resistentes a los ácidos (Usar **CERPOXI**).
- Para juntas de dilatación (Usar **SELLALASTIC**).
- Mezclado con aguas sucias o con cal (aparecerían diferencias de color)



Disponible en sacos de 25 Kgs. y en bolsas de 5 Kgs.



Usar la **FIX-ESPÁTULA** de goma.

Aplicación de la mezcla:

- Rellenar las juntas con la **FIX-ESPÁTULA**.
- Hacer pasadas en diagonal a las juntas para que la **FIX-ESPÁTULA** no tropiece con los lados de la cerámica.
- A medida que vamos rejuntando, vamos recogiendo todos los excesos con la misma **FIX-ESPÁTULA**.

Limpieza:

- Pasados 30 minutos, limpiar las baldosas con la **FIX-ESPONJA** o la **FIX-LLANA PARA LIMPIAR**, ligeramente humedecida con agua.
- Si usamos la **FIX-ESPONJA**, NO debe estar empapada de agua: sólo debe estar humedecida.
- Podemos limpiar las herramientas en el cubo especial **FIX-BUCKET**.
- Solamente hacer una única limpieza: si hacemos más, solamente conseguiremos debilitar el color y la resistencia de la junta.



Usar el **FIX-BUCKET** y la llanas de limpiar.

Limpieza final:

- Al día siguiente, eliminar el velo de color con un paño seco.
- No es necesario usar nada más: ni agua, ni estropajo, ... sólo un paño o esponja seca.



Usar la **FIX-LLANA PARA LIMPIAR**.

Limpieza final en baldosas rugosas:

- Pasados 7 días del rejuntado, eliminar los residuos con 1 parte del ácido **GRESNET** y 10 partes de agua.



Si es preciso usar **GRESNET**.

CONSUMOS:

Tamaño (mm.)	Grosor (mm.)	Junta (mm.)	Rendimiento (Kg/m^2)
120x240	12	8	2,40
200x200	8	6	0,96
250x250	10	20	3,2
300x300	8	6	0,64



Rejuntado estéticamente impecable.