

# SELLADOR S10


**Masilla de poliuretano de EXCEPCIONAL ELASTICIDAD: más del 800%. Ideal para JUNTAS DE DILATACIÓN extremas.**



## ATENCIÓN

**SELLADOR S10** no debe usarse:

- ◆ En soportes mojados, sucios o impregnados de grasas o sustancias repelentes.
- ◆ En paneles de yeso o Pladur sin hacer pruebas preliminares.
- ◆ **SELLADOR S10** contiene isocianatos, por lo que no debe dejarse al alcance de los niños.
- ◆ En soportes absorbentes sin haberlos imprimado previamente con **IMPRIMACION SELLADOR S10**.



## CAMPOS DE APLICACIÓN

- 1) Perfecto sellado super-elástico en **juntas de dilatación**.
- 2) Sellado seguro de las placas del **Sistema 10®** de Rosa Gres: estanqueidad, adhesión y máxima flexibilidad.
- 3) Ideal en **casos extremos**: suelos radiantes, cámaras frigoríficas a -30°C, fachadas sometidas a inclemencias de calor, frío y humedad, etc.
- 4) Ideal para sellar los **pasamuros de P.V.C.** en piscinas públicas o privadas.
- 3) Ideal para sellar **fisuras vivas** en el hormigón en piscinas, depósitos, etc.
- 4) También es apta para usarla en carpinterías de **aluminio, vidrio y en madera**.
- 5) Gracias a su bajísimo módulo presenta una **gran elasticidad**, siendo útil para ser aplicada en interiores y exteriores sometidos incluso a fuertes vibraciones.
- 6) Es resistente a los aceites y a las grasas; no corroe las superficies; **es impermeable y evita la formación de hongos**.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**SELLADOR S10** es un elastómero poliuretánico de alta calidad, especialmente indicado para dar respuesta a las exigencias técnicas del **Sistema 10®** de Rosa Gres: adhesión, estanqueidad, durabilidad y resistencia al agua de las piscinas. Con estas características, es también ideal para sellar juntas de dilatación sometidas a esfuerzos extremos: cámaras frigoríficas a -30°C, suelos radiantes, fachadas sometidas a fuerte insolación en verano y a intenso frío en invierno, etc. etc.



En soportes ABSORBENTES, aplicar primero la **IMPRIMACION SELLADOR S10**.

## MODO DE EMPLEO

### ◆ Soporte:

Todas las superficies de contacto deben ser resistentes, sólidas, estar limpias de polvo, pintura, ceras, aceites y grasas, y estarán perfectamente fraguadas (en hormigón: 4 semanas)

### ◆ Aplicación de la imprimación:

El **SELLADOR S10** puede aplicarse en superficies **NO** absorbentes sin imprimación (aluminio, vidrio...), y en superficies **SÍ** absorbentes con previa imprimación con el producto **IMPRIMACIÓN SELLADOR S10** (en hormigón, mortero, madera, tejas, ladrillos)

- Aplicar con brocha hasta saturar completamente el soporte. Es **ESENCIAL** realizar esta operación con **EFICACIA**.

### ◆ Aplicación de la masilla:

- Dejar secar la **IMPRIMACION SELLADOR S10** mínimo 1 hora y máximo 4 horas.
- Cortar la salchicha por una punta usando unas tijeras, e introducir la salchicha en la pistola específica para

- este tipo de envases.
- Cortar la cánula con el diámetro e inclinación deseados.
  - Aplicar el producto procurando que **entre en profundidad** y también que **entre en contacto con los lados** de la junta, o del hormigón, o de la fisura, etc. que debamos sellar.

◆ **Uso como masilla para juntas de dilatación:**

Son recomendables tres puntos básicos:

- 1) La profundidad de la junta no sobrepasará nunca el ancho de ésta.
- 2) Se recomiendan juntas de dilatación de 10 a 20 mm de ancho por 10mm. de profundidad.
- 3) Si la profundidad excede de los 10 mm. recomendados, rellenar el hueco restante con **SELLALASTIC FOAM**.

**Otros consejos a tener en cuenta:**

- a) Si la junta es muy ancha, aplicar la masilla en tres pasadas sucesivas: las dos primeras cerca de los lados de la junta, y la tercera pasada en el centro.
- b) Se puede alisar usando una herramienta afín y un poco de agua jabonosa.
- c) Siempre es muy útil utilizar cintas de carroceros para asegurar un perfecto acabado de la junta.  
La cinta de carroceros se elimina cuando la masilla todavía está fresca.



Abrir con martillo y escarpa la zona alrededor del tubo en forma de uve "V". ESTE ANCHO ES INSUFICIENTE!!



Este ANCHO y PROFUNDIDAD sí son correctos.

CONSUMOS para una JUNTA DE DILATACION:				
IMPRIMACION SELLADOR S10:	0,2 lts./m2 » 0,004 lts./ml.			
	Anchura de la junta			
<b>SELLADOR S10:</b>	8 mm.	10 mm.	15 mm.	20 mm.
Para una profundidad de 10 mm:	7,4 ml. /salchicha	6,0 ml. /salchicha	3,8 ml. /salchicha	2,9 ml. /salchicha

DATOS TÉCNICOS		
	SELLADOR S10 EN 15651-1 y EN15651-4	SELLALASTIC FOAM
<b>DIRECTRICES:</b>		
<b>PRODUCTO:</b>		
• Tipo:	F-EXT-INT y PW-INT Masilla de poliuretano de alta elasticidad.	Cordón de espuma de polietileno de célula cerrada.
• Densidad:	1,3 g/cm <sup>3</sup>	23 Kg./m <sup>3</sup>
• Toxicidad:	Contiene isocianatos: evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, limpiar inmediatamente con agua.	Inocuo
<b>APLICACIÓN:</b>		
• Temperatura de aplicación:	+ 1°C a + 30°C	+ 1°C a + 40°C
• Tiempo de formación de "piel":	15 min. (+20°C-65%hr)	-----
• Tiempo de secado:	3 mm. de grosor cada 24 h. (+20°C-65%h.r.)	-----
<b>RENDIMIENTOS FINALES:</b>		
• Dureza Shore A:	40 ± 5	-----
• Módulo de elasticidad:	0,6 N/mm <sup>2</sup>	-----
• Elongamiento hasta la rotura:	> 600%	65%
• Recuperación elástica:	> 80%	-----
• Capacidad de movimiento:	15%	-----
• Rango de temperatura permitido:	de -30°C a +90°C.	de -40°C a +60°C.
• Resistencia química:	al agua, a los agentes de limpieza, a los contactos esporádicos de aceites, hidrocarburos, ácidos o álcalis diluidos.	no se debe aplicar con masillas asfálticas calientes a más de +70°C.
• Resistencia a los UV:	la sensibilidad de los poliuretanos a los UV, provoca un leve aumento de "tono de color" a la junta, pero no modifica sus propiedades físicas.	ilimitada
• Resistencia a la tracción:	-----	2,2 Kg./cm <sup>2</sup>
<b>ALMACENAMIENTO:</b>		
• En lugares secos, ventilados y a temperaturas entre +5°C y +25°C (nunca bajo +0°C):	12 meses a partir de la fecha de fabricación.	ilimitado
<b>PRESENTACIÓN:</b>		
• Se suministra en:	Salchichas de 600 ml. en color Gris Cemento.	En color gris y se vende por metros lineales. Disponible en diámetro 15, 20, 25, 30 y 40 mm.

DATOS TÉCNICOS	
	<b>IMPRIMACION SELLADOR S10</b>
<b>PRODUCTO:</b>	
• Tipo:	Poliuretano líquido transparente
• Densidad:	1,03 g/cm <sup>3</sup>
• Toxicidad:	Tóxico para los organismos acuáticos. Evitar su inhalación.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	
• En lugares secos, y a temperaturas entre +5°C y +25°C:	12 meses
<b>PRESENTACIÓN:</b>	
• Se suministra en:	Envases de 500cm <sup>3</sup> y de 1 lt.